

Suelos & Escaleras

Moon glass

Mos

Pill

Dot

—


Suelos /
escaleras, rampas,
pasarelas, piscinas,
techos pisables,
zonas de paso ...



VIDRIERA DEL
CARDONER S.A.

Si busca un producto sólido, duradero y altamente resistente al paso del tiempo, tenemos la mejor solución.


Combina las cualidades estéticas únicas del vidrio grabado químicamente ofreciendo una amplia gama de texturas con varios diseños, presentando diferentes combinaciones de grabado, relieve y rugosidad, siendo altamente resistente al paso del tiempo a diferencia del desgaste que sufren otros materiales aplicados superficialmente en los vidrios antideslizantes. Proporciona el máximo agarre y seguridad ya sea en superficies secas o húmedas.



uso interior
y exterior



certificaciones




estudios de durabilidad

Todos los modelos Madras Antideslizante disponen de certificaciones, cumpliendo con la normativa de aplicación de acuerdo con los estándares internacionales.

| APLICACIONES DE USO | CLASE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| zonas interiores secas | |
| · pendiente menor que el 6% | 1 |
| · pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras | 2 |
| zonas interiores húmedas tales como; entradas a edificios desde el espacio exterior⁽¹⁾, terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas... | |
| · pendiente menor que el 6% | 2 |
| · pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras | 3 |
| zonas exteriores. piscinas⁽²⁾ | 3 |

(1) excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

(2) zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de las piscinas, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,5m.




Moon glass

| | UNE-ENV 12633 | ANSI A137.1 | ASTM C1028 |
|--------------|------------------|----------------|---------------|
| Moon glass T | CLASE 3 | ≥ 0.6 | |

Mos

| | UNE-ENV 12633 | ANSI A137.1 | ASTM C1028 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| Mos * transparente | CLASE 1 | ≥ 0.1 | seco ≥ 0.9 húmedo ≥ 0.5 |
| Mos 18 * mateado | CLASE 2 | ≥ 0.6 | seco ≥ 0.8 húmedo ≥ 0.6 |
| Mos 25 * mateado | CLASE 3 | ≥ 0.6 | |



Pill

| | UNE-ENV 12633 | ANSI A137.1 | ASTM C1028 |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| Pill * transparente | CLASE 1 | ≥ 0.1 | seco ≥ 0.9 húmedo ≥ 0.3 |
| Pill 18 * mateado | CLASE 2 | ≥ 0.5 | seco ≥ 0.8 húmedo ≥ 0.6 |

Dot

| | UNE-ENV 12633 | ANSI A137.1 | ASTM C1028 |
|------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| Dot * transparente | CLASE 1 | ≥ 0.1 | seco ≥ 0.9 húmedo ≥ 0.4 |
| Dot 18 * mateado | CLASE 2 | ≥ 0.5 | seco ≥ 0.8 húmedo ≥ 0.6 |
| Dot 25 * mateado | CLASE 3 | ≥ 0.8 | |

Moon glass T / escala 1:1
vidrio mateado grabado




Mos / escala 1:1
vidrio mateado grabado
vidrio transparente grabado



Pill / escala 1:1
vidrio mateado grabado
vidrio transparente grabado



Dot / escala 1:1
vidrio mateado grabado
vidrio transparente grabado



CARACTERÍSTICAS

| **base producto**
float incoloro
float extra claro

| **medidas**
3.210 x 2.250 mm

| **espesores**
6 | 8 | 10 | 12 mm

TRATAMIENTOS PERMITIDOS

| laminado y templado

* El proceso de templado puede modificar las características físicas del producto, reduciendo el índice de antiresbaladidad.

CERTIFICACIONES

| **resistencia al deslizamiento (péndulo)**
UNE - ENV 12633

| **coeficiente de fricción dinámico**
ANSI A137.1

| **coeficiente de fricción estático**
ASTM C1028

* Los ensayos se han realizado sobre el producto fabricado de Vidriera del Cardoner sin aplicarse ninguna transformación. Cualquier transformación sobre el producto puede alterar sus altas cualidades y prestaciones. Vidriera del Cardoner no se responsabilizará por ello.

www.vidrieradelcardoner.com

polígono industrial Pla dels Vinyats, 1
ctra. Manresa-Basella, Km. 4
08250 Sant Joan de Vilatorrada
Barcelona

—
T 93 876 79 00



**VIDRIERA DEL
CARDONER S.A.®**